



ALFACARO

Une marque du  GROUPE CERABATI

Tour Part Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon Cedex 03 - France
Téléphone (+33) 04 72 13 52 13
Fax (+33) 04 72 13 52 31

Site web : www.alfacaro.fr

S.A. au capital de 8 913 553 €
TVA FR 86 326 057 700
RCS LYON 326 057 700
SIRET 326 057 700 00030
APE 2331Z



FUSION

60 x 60 - 30 x 60 - 45 x 45



FUSION

JUST OBVIOUS

2
COLORIS
2 COLOURS



3
FORMATS
3 SIZES




2

3



FUSION

BEIGE / BEIGE



60x60

HQQT FUSION BEIGE 60x60

FUSION/ 60x60 - 30x60 - 45x45

GRÈS CÉRAME DÉCORÉ MASSE COLORÉE/COLORBODY FINE PORCELAIN STONWARE



BEIGE / BEIGE



60x60 HQQT



45x45 HQQX



30x60 HOR1

NOIR / BLACK



60x60 HOQU



45x45 HOQY



30x60 HOR2

	PLINTHES/SKIRTINGS	
	7x60	8x45
BEIGE / BEIGE	HQQT	HQQZ
NOIR / BLACK	HQQU	HORO

V Dénouçage

- V1 = carrelage à la tonalité uniforme
- V2 = carrelage avec une légère variation de tonalité et de graphisme
- V3 = carrelage avec une variation moyenne de tonalité et de graphisme
- V4 = carrelage avec une variation intense de tonalité et de graphisme

U.P.4 Carreau de Grès Cérame répondant au classement UPEC : U4P4E3C2

Porcelain stoneware belonging to UPEC class : U4P4E3C2

SOL MAT

Matt floor

SOL INTÉRIEUR

Inside use

R 10 Carreau de Grès Cérame répondant au critère d'adhérence indiqué

Porcelain stoneware corresponding to the indicated skid resistance test

CONDITIONNEMENT / PACKING

CONDITIONNEMENT - PACKING								
FORMATS	ÉPAISSEUR		M			K		
CM	MM	Pces/BTE	M ² /BTE	ML	Kg/BTE	BTE/PAL	M ² /PAL	Kg/PAL
60x60	10,5	2	0,72	-	16,74	50	36,00	860
7x60	-	15	-	9,00	16,32	-	-	-
30x60	9,5	5	0,90	-	19,80	48	43,20	970,43
45x45	9	5	1,02	-	20,80	34	34,68	732,42
8x45	-	20	-	9,00	14,40	-	-	-

*EN COURS DE CERTIFICATION / CERTIFICATION IN PROGRESS

INFOS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EXIGÉES SELON LA NORME NF EN 14411
TECHNICAL SPECIFICATIONS REQUIRED BY THE STANDARD NF EN 14411

NORME D'ESSAI TESTING	NORME PRODUIT STANDARD PRODUCT	Grès Cérame Décoré Colorbody fine porcelain stoneware NF EN 14411 Annexe G - Groupe BI a	
ISO 10545	Propriétés physiques Physical Properties	Exigences Requirements	
Partie 2 Part 2	Dimensions Dimensions	7 cm ≤ N < 15 cm	
	Longueur et largeur Length and width	± 0,9 mm	± 0,6 %
	Épaisseur Thickness	± 0,5 mm	± 5 %
	Rectitude des arêtes Straightness of sides	± 0,75 mm	± 0,5 %
	Angularité Rectangularity	± 0,75 mm	± 0,5 %
	Planéité de surface Surface flatness	± 0,75 mm	± 0,5 %
	Qualité de surface Surface quality	95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux. A minimum of 95 % of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.	
Partie 3 Part 3	Absorption d'eau Water absorption	≤ 0,5 %	
Partie 4 Part 4	Résistance à la rupture en N Rupture strength in N		
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm	≥ 700 N	
	Module de rupture en N/mm ² Modulus of rupture in N/mm ²		
	Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm	minimum 35 35 minimum	
	Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm	minimum 35 35 minimum	
Partie 6 Part 6	Résistance à l'abrasion profonde (CAPON) Resistance to deep abrasion (Capon method)	≤ 175 mm ³	
Partie 7 Part 7	Résistance à l'abrasion de surface (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI)	-	
Partie 8 Part 8	Coefficient de dilatation thermique linéique Coefficient of linear thermal expansion	9. 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Partie 9 Part 9	Résistance au choc thermique Resistance to thermal shock	aucune altération / no changes	
Partie 11 Part 11	Résistance au tressailage Craze resistance	-	
Partie 12 Part 12	Résistance au gel Frost resistance	aucun effet visible / no visible effects	
Partie 13 Part 13	Résistance aux produits chimiques Chemical resistance	aucune altération / no changes	
Partie 14 Part 14	Résistance aux taches Resistance to stains	aucune modification d'aspect / no changes in appearance	
Partie 15 Part 15	Dégagement de plomb et de cadmium Lead and cadmium given off	-	